



ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA STAVEBNÍ – ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ
č. 1048 akreditovaná ČIA podle ČSN EN
ISO/IEC 17025:2005
Thákurova 7, 166 29 Praha 6



L 1048

ODBORNÁ LABORATOŘ OL 124

telefon: 224354806

fax: 233339987

Počet výtisků : 2

Výtisk číslo : 1

Počet listů : 3

List číslo : 1

Zakázkové číslo : 8601665A000

PROTOKOL číslo: 124049/2016
o zkoušce : **Součinitel difuze radonu v PVC-P fólii**
LOGICBASE V-SL zjištěný podle metodiky K124/02/95

Jméno a adresa zákazníka:

DEHTOCHEMA - TN a.s.
Pražská 870
294 21 Bělá pod Bezdězem

Datum vystavení protokolu: 21.11.2016

Pracovník odpovědný za protokol:




.....
Doc. Ing. Martin Jiránek, CSc.
technický vedoucí OL 124

Tento protokol může být reprodukován jedině celý, jeho část pouze s písemným souhlasem zkušební laboratoře. Výsledky zkoušek se týkají výhradně předmětu zkoušky (zkušební vzorku). Veškerá porovnání naměřených hodnot s požadovanými hodnotami jsou uvedena v souladu s ustanovením ČSN EN ISO /IEC 17025:2005

ČVUT v Praze - fakulta stavební

Zkušební laboratoř č. 1048 akreditovaná ČIA podle

ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 - OL 124

Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Výtisk č.: 1

List č. : 2

Protokol číslo: 124049/2016

Datum vystavení: 21.11.2016

V souladu s požadavky na protiradonové izolace stanovenými ČSN 73 0601 "Ochrana staveb proti radonu z podloží" bylo provedeno měření součinitele difuze radonu v PVC-P fólii Logicbase V-SL. Měření probíhalo od 2.11.2016 do 21.11.2016.

Zkušební vzorky

Zkušební vzorky byly vyříznuty z materiálu, dodaného dne 31.10.2016 zástupcem zákazníka, panem E. Neubauerem. Vzorky převzal a pod značkami 36/16/J (1 až 6) označil doc. ing. M. Jiránek. Pro stanovení součinitele byly použity vzorky o průměru 160 mm a 200 mm a tloušťce 1,50 mm. Testovaný spoj byl jednostopý horkovzdušný svar o šířce 80 mm.

Zkušební metodika

Součinitel difuze radonu byl stanoven podle metodiky K124/02/95, podle které se zkušební vzorek upne mezi dvě nádoby. Radon difunduje izolací ze spodní (zdrojové) nádoby do horní. Po dosažení rovnovážného stavu pod izolací a v izolaci se v horní nádobě změří nárůst objemové aktivity radonu, z něhož se vypočte součinitel difuze radonu. Metodika byla schválena Státním úřadem pro jadernou bezpečnost dne 6.8.1998.

Laboratorní podmínky

Logicbase V-SL – materiál

Rovnovážná koncentrace radonu ve spodní nádobě: $33,3 \pm 0,3 \text{ MBq/m}^3$

Tok radonu do horní nádoby: $13,4 \pm 2,6 \text{ Bq/m}^3\text{s}$

Logicbase V-SL – spoj

Rovnovážná koncentrace radonu ve spodní nádobě: $37,7 \pm 0,1 \text{ MBq/m}^3$

Tok radonu do horní nádoby: $10,1 \pm 0,5 \text{ Bq/m}^3\text{s}$

Měřicí zařízení: monitor radonu RDA 200 (N12), mikrometrický šroub (N11)

Laboratorní teplota: $20^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$

Relativní vlhkost vzduchu v laboratoři: $37 \% \pm 4 \%$

Tlakový rozdíl mezi spodní a horní nádobou: $1 \text{ Pa} \pm 1 \text{ Pa}$

ČVUT v Praze - fakulta stavební
Zkušební laboratoř č. 1048 akreditovaná ČIA podle
ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 - OL 124
Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Výtisk č.: 1
List č. : 3
Protokol číslo: 124049/2016
Datum vystavení: 21.11.2016

Výsledky zkoušky

Výsledky opakovaných zkoušek jsou shrnuty v následující tabulce:

MATERIÁL	SOUČINITEĽ DIFÚZE D (m ² /s)	
	průměr	nejistota měření
Logicbase V-SL	$2,6 \cdot 10^{-11}$	$\pm 0,3 \cdot 10^{-11}$
Logicbase V-SL, spoj	$2,1 \cdot 10^{-11}$	$\pm 0,2 \cdot 10^{-11}$


Uvedená nejistota měření je rozšířená nejistota s koeficientem $k = 2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95 %

Doporučení

Vhodnost použití materiálu na protiradonovou izolaci se v konkrétním případě posoudí v souladu s ČSN 73 0601 "Ochrana staveb proti radonu z podloží".

Zkoušku provedl: Doc. ing. Martin Jiránek, CSc.

Protokol vypracoval: Doc. ing. Martin Jiránek, CSc.


.....
pracovník - specialista

konec protokolu